

工程間洗浄防錆処理

FLOW CHART

標準工程



● 洗浄防錆剤

洗浄防錆剤	適用材	パッケージ	温度(℃)	時間(分)	特徴
アクロジンNo.105	鉄鋼・非鉄	液体 18kg	40~70	1~3	洗浄力強
アクロジンNo.107A	鉄鋼・非鉄	液体 18kg	50~80	0.5~2	微アルカリタイプ
アクロジンNo.150A	鉄鋼・鋳鉄	液体 18kg	40~80	1~3	スプレー標準型
アクロジンNo.185RT	鉄鋼・鋳鉄	液体 18kg	常温~40	0.2~5	低発泡性
アクロジンNo.190	鉄鋼・非鉄	液体 18kg	25~50	1~3	PRTRフリー
アクロジンNo.1300-T	鉄鋼	液体 18kg	50~70	1~5	ノンシリケート
アクロジンNo.1500A	鉄鋼	液体 18kg	50~80	1~10	浸漬標準型、洗浄力強
アクロジンNo.1500N	鉄鋼	液体 18kg	50~80	1~10	PRTRフリー

